

DL 6036

vilene®

- D** Mittelschwere, weiche Vliesstoffeinlage; weicher Griff, besonders schonende Fixiertemperaturen.
Für die klein- und großflächige Verarbeitung von Leder und Pelzbekleidung.
- GB** Medium-weight and soft nonwoven interlining; soft handle, especially gentle fusing temperatures.
Suitable for the fusing of small and large parts of leather and fur garments.
- F** Entoilage nontissé mi-lourd souple. La main souple est préservée grâce au thermocollage basse température.
Utilisation en entoilage complet ou en renfort pour des vêtements cuir et fourrure.
- I** Interfodera in non tessuto di peso medio e mano morbida; temperatura d'adesivazione particolarmente basse.
Per la lavorazione di piccole parti e grandi superfici di pelle e pelliccia.
- E** Entretela no-tejida de peso medio, muy suave; para delanteros y pequeños refuerzos en prendas de piel y napa.
Tacto agradable, suaves condiciones de aplicación.

Criss-Cross
PA-Leder
CP 37 (37 p/cm²)
16 g/m²

Criss-Cross
PA-leather
CP 37 (37 d/cm²)
16 g/m²

Criss-Cross
PA-cuir
CP 37 (37 p/cm²)
16 g/m²

Criss-Cross
PA-pelle
CP 37 (37 p/cm²)
16 g/m²

Criss-Cross
PA-piel
CP 37 (37 p/cm²)
16 g/m²

 **49 g/m²**

 **17, 85**

 **70 PA, 30 PES**










Figures quoted are target values and subject to normal variations in production

Vilene® = registered trademark · Carl Freudenberg · 69469 Weinheim/Germany

06/04

DL 6036

vilene®

			
	82-93°C 180-199°F	12-14 s	2-4 bar 2-4 kp/cm² 15-30 N/cm²
	82-93°C 180-199°F	12-14 s	200-350 mbar 200-350 p/cm²
	 100°C 212°F	5 s	

D Wir empfehlen vor Produktionsbeginn Fixierversuche mit anschließender Pflegebehandlung durchzuführen.

GB We recommend that fusing trials and subsequent care treatments are carried out before production commences.

F Nous conseillons de procéder à des essais de thermocollage suivis de différents types d'entretien avant le commencement de la production.

I Prima di iniziare la produzione, consigliamo di eseguire prove di adesivazione e lavaggio.

E Recomendamos realizar pruebas de adhesión y mantenimiento antes de iniciar la producción.